

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена всесезонного применения. Применяется для монтажа светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей и пустот, а также для тепло- и звукоизоляции швов и выполнения различных строительных и отделочных работ. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, как: бетон, кирпич, штукатурка, дерево и пластик (кроме полиэтилена, полипропилена и фторопласта). Обеспечивает стабильный выход и формирует равномерную мелкопористую структуру, что гарантирует эффективную тепло- и звукоизоляцию. Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 59599-2021 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке».



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Время резки при +23°C, мин., не более	90	ГОСТ Р 59599-2021
Время полимеризации при -12°C и отн. влажности 50%, ч, не более:	48	ГОСТ Р 59599-2021
Вторичное расширение, %, не более	60	ГОСТ Р 59599-2021
Объем выхода, л	До 65	ГОСТ Р 59599-2021
Прочность при сжатии, при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее	0,03	ГОСТ Р 59599-2021
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	8	ГОСТ Р 59599-2021
Теплопроводность, Вт/м*К, не более	0,04	ГОСТ Р 59599-2021
Водопоглощение за 24 часа, % об, не более	1,5	ГОСТ Р 59599-2021
Температура применения	От -12°C до +30°C	
Температура эксплуатации	От -60°C до +90°C	
ТУ	20.30.22-001-57823365-2021 с изм. 1	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Максимальный выход пены образуется при температуре баллона от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не менее 50%. Поверхность нанесения очистить, обезжирить и увлажнить водой. Встряхнуть баллон в течение 30 секунд. Расположить баллон клапаном вверх и прикрутить к монтажному пистолету. Убедиться в надежности соединения. Количество выходящей пены регулировать спусковым крючком пистолета. Во время работы держать баллон в положении «ДНОМ ВВЕРХ». Периодически встряхивать баллон. Наносить пену снизу вверх, регулируя выход с помощью винта пистолета. Избыток пены срезать ножом после застывания. После удаления излишков пены защитить ее от воздействия УФ-лучей. Не застывшую пену удалить «IRFix Очиститель незатвердевшей пены». Для отвержденной пены использовать «IRFix Remover Очиститель затвердевшей пены». После полной полимеризации пену можно подрезать, штукатурить и окрашивать.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном месте на расстоянии не менее 2м от нагревательных приборов строго в вертикальном положении при температуре от +5°C до +30°C. Возможна кратковременная транспортировка при отрицательной температуре до -25°C с последующей выдержкой баллонов при температуре от +15°C до +30°C не менее суток перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением, огнеопасен. Беречь от нагрева выше +50°C и прямых солнечных лучей, не замораживать, не вскрывать, не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Хранить вертикально, клапаном вверх, в сухом прохладном месте, вдали от источников огня, искр и нагретых поверхностей, в недоступном для детей месте. Работать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе, избегать вдыхания паров и аэрозоля, применять защитные перчатки, очки и рабочую одежду. Не направлять на людей и животных, не снимать пистолет под давлением, избегать попадания пены на кожу и в глаза. При попадании в глаза промывать водой не менее 15 мин и обратиться к врачу, при попадании на кожу — удалить свежую пену очистителем, затвердевшую — механически; при вдыхании паров — вывести на свежий воздух; при проглатывании — не вызывать рвоту и обратиться за медицинской помощью. Пустые баллоны утилизировать как опасные отходы согласно местным требованиям.

Более подробную информацию можете найти в паспорте безопасности MSDS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объем	Штук в коробке	Артикул
Аэрозольный баллон	800мл	12	10065