

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный герметик на основе синтетического каучука, предназначенный для реконструкции и ремонта деформационных швов и соединений на крышах.

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация швов гибкой черепицы и других материалов на битумной основе;
- Склеивание битумных материалов с кирпичными, бетонными, металлическими, деревянными, керамическими и другими основаниями;
- Герметизация швов, примыканий на битумной и металлической кровле с малой подвижностью;
- Ремонт протечек кровельных покрытий из битума, металла, черепицы;

## СВОЙСТВА

- Не вызывает коррозии металлов;
- Эластичный – не трескается после высыхания;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Основа	Битумно-каучуковая
Плотность	0,94±0,05 г/см <sup>3</sup>
Время образования поверхностной пленки	15-20 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Массовая доля нелетучих веществ	72,1%
Прочность сцепления с бетоном	0,5 Мпа
Прочность сцепления с металлом	0,8 Мпа
Модуль упругости при 100% удлинении	0,5 Н/мм <sup>2</sup>
Твердость по Шору, А	25±5
Температура применения	От +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	От -20°C до +100°C



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

## Размеры шва

Соотношение глубины к ширине шва 1:1.

При ширине шва до 10 мм минимально рекомендуемая глубина 5 мм.

Не имеет адгезии к основаниям из ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

Допускается до 7 циклов замораживания (1 цикл – не более 24 часов) при температуре до -18°C. При хранении в отрицательной температуре, размораживать герметик при температуре от +20°C.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Черный	20010