

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная полиуретановая огнестойкая монтажная пена.  
Обладает улучшенными противопожарными свойствами и огнестойкостью до 240 минут.

Обеспечивает стабильный выход и формирует равномерную мелкопористую структуру, что гарантирует эффективную тепло- и звукоизоляцию.

Применяется для монтажа огнезащитных дверных и оконных блоков, герметизации швов между стенами/полами/потолками для огне- и дымозащиты, и для любых областей, где требуется огнестойкость конструкций.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 59599-2021 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке».



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя                                                                                                                               | Значение                            | Метод испытания   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Внешний вид, цвет неотвержденной монтажной пены, после отверждения                                                                                    | Розовый                             | ТУ производителя  |
| Вес брутто, г*                                                                                                                                        | 850±10                              | НТД               |
| Прочность и герметичность упаковки                                                                                                                    | Выдерживает испытание               | ТУ производителя  |
| Работоспособность клапана аэрозольного баллона                                                                                                        | Выдерживает испытание               | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Степень эвакуации содержимого из упаковки, %, не менее                                                                                                | 95                                  | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Время отлипа, мин, не более:<br>при +5 (±3)°C и отн. влажности 50%<br>при +23 (±3)°C и отн. влажности 50%<br>при +35 (±3)°C и отн. влажности 50%      | 20<br>10<br>10                      | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Время резки при +23°C, мин., не более                                                                                                                 | 60                                  | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Время полимеризации, ч, не более:<br>при +5 (±3)°C и отн. влажности 50%<br>при +23 (±3)°C и отн. влажности 50%<br>при +35 (±3)°C и отн. влажности 50% | 24<br>24<br>12                      | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Подвижность (сопротивление текучести)                                                                                                                 | Выдерживает испытание               | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Кажущаяся плотность монтажной пены, кг/м³, не менее                                                                                                   | 18                                  | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Стабильность размеров, %, не более                                                                                                                    | 10                                  | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Структура пены                                                                                                                                        | Выдерживает испытание               | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Объем выхода, л                                                                                                                                       | Не нормируется                      | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Прочность при сжатии, при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее                                                                                  | 0,04                                | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                                                                                      | 8                                   | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Теплопроводность, Вт/м*К, не более                                                                                                                    | 0,04                                | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Водопоглощение за 24 часа, % об, не более                                                                                                             | 2                                   | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Класс огнестойкости затвердевшей пены                                                                                                                 | B1                                  | ГОСТ Р 59599-2021 |
| Температура применения                                                                                                                                | От -5°C до +35°C                    |                   |
| Температура эксплуатации                                                                                                                              | От -60°C до +90°C                   |                   |
| ТУ                                                                                                                                                    | 20.30.22-001-57823365-2021 с изм. 1 |                   |

Данные по огнестойкости фрагмента стеновой конструкции с линейными швами, заполненной огнеупорной монтажной пеной Jetfix приведены в таблице ниже:

| Глубина заделки шва, мм | Толщина шва, мм | Предел огнестойкости строительной конструкции |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 100                     | 40              | EI 60                                         |
| 100                     | 20              | EI 60                                         |
| 200                     | 40              | EI 120                                        |
| 200                     | 10              | EI 240                                        |

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном месте на расстоянии не менее 2м от нагревательных приборов строго в вертикальном положении при температуре от +5°C до +25°C. Возможна кратковременная транспортировка при отрицательной температуре до -20°C.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Максимальный выход пены образуется при температуре баллона от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха не менее 50%;
- Поверхность нанесения очистить, обезжирить и увлажнить водой;
- Встряхнуть баллон в течение 30 секунд;
- Расположить баллон клапаном вверх и прикрутить к монтажному пистолету. Убедиться в надежности соединения;
- Количество выходящей пены регулировать спусковым крючком пистолета;
- Во время работы держать баллон в положении «ДНОМ ВВЕРХ»;
- Периодически встряхивать баллон;
- Наносить пену снизу вверх, регулируя выход с помощью винта пистолета;
- Избыток пены срезать ножом после застывания;
- Не застывшую пену удалить «Jetfix Очиститель незатвердевшей пены»;
- Для отвержденной пены использовать «IRFix Remover Очиститель затвердевшей пены»;
- После полной полимеризации пену можно подрезать, штукатурить и окрашивать;

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Баллон под давлением, огнеопасен. Беречь от нагрева выше +50°C и прямых солнечных лучей, не замораживать, не вскрывать, не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Хранить вертикально, клапаном вверх, в сухом прохладном месте, вдали от источников огня, искр и нагретых поверхностей, в недоступном для детей месте. Работать в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе, избегать вдыхания паров и аэрозоля, применять защитные перчатки, очки и рабочую одежду. Не направлять на людей и животных, не снимать пистолет под давлением, избегать попадания пены на кожу и в глаза. При попадании в глаза промывать водой не менее 15 мин и обратиться к врачу, при попадании на кожу — удалить свежую пену очистителем, затвердевшую — механически; при вдыхании паров — вывести на свежий воздух; при проглатывании — не вызывать рвоту и обратиться за медицинской помощью. Пустые баллоны утилизировать как опасные отходы согласно местным требованиям.

Более подробную информацию можете найти в паспорте безопасности MSDS.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

| Тип упаковки       | Объём | Штук в коробке | Артикул |
|--------------------|-------|----------------|---------|
| Аэрозольный баллон | 750мл | 12             | 10037   |