

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Быстросхватывающийся цианоакрилатный клей для моментального склеивания различных материалов. Обеспечивает сверхпрочное соединение за считанные секунды без применения тепла или зажимов. Идеально подходит для мелкого ремонта и точечных работ, где требуется высокая прочность и аккуратность шва.

## СВОЙСТВА

- Быстрая фиксация;
- Жесткий kleевой шов;
- Короткое время застывания;
- Хорошая стойкость к УФ-излучению и температурным перепадам;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Химическая основа	Этил 2-цианоакрилат
Плотность	1,05±0,05 г/см <sup>3</sup>
Время полного отверждения	24 часа
Температура применения	От +5 до +30°C

Скорость отверждения	Секунды
АБС к АБС	4-5
Дерево к дереву	50-60
АБС к нержавеющей стали	5-10
NBR к нержавеющей стали	3-5
NBR к NBR	3-5
Нержавеющая сталь к нержавеющей стали	3-5
ABS к NBR	3-5
Дерево к ABS	5-10
Сила клея (после отверждения)	кг/см <sup>2</sup>
Жесткий ПВХ к жесткому ПВХ	40-60
ABS к ABS	50-70
Поликарбонат к поликарбонату	80-120
Полистирол к полистиролу	30-45
Резина к резине	5-9
Неопрен к неопрену	5-9
NBR к NBR	5-9
ABS к SBR	5-10
Сталь к стали	190-210
Алюминий к алюминию	170-190
Медь к меди	150-170
Сталь к жесткому ПВХ	50-60
Нержавеющая сталь к неопрену	5-10

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Склейываемые поверхности очистить от пыли и грязи, обезжирить;
- Нанести небольшое количество клея на одну из поверхностей, прижать детали друг к другу и крепко удерживать в течение нескольких секунд (не допускать образования пузырьков воздуха!);
- Максимальная фиксация достигается в течение 24 часов.
- Удалить излишки клея и закрыть крышку.
- Не оставляйте крышку открытой, чтобы избежать порчи продукта.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения:

Флакон 20г - 12 месяцев.

Туба 3г – 24 месяца.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Использовать в хорошо проветриваемых местах.
- Избегать попадания на кожу и в глаза.



- Если клей попал на кожу, промойте пораженное место теплой водой. Не пытайтесь удалить его силой.
- Если клей попал в глаза, держите глаза открытыми и тщательно промойте их водой. Обратитесь за медицинской помощью немедленно.
- Хранить клей в недоступном для детей месте.
- Храните клей в сухом прохладном месте при температуре 20–25°C.

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Артикул
Флакон	20г	50	20071
Туба	3г	12	20072
Туба (групповая упаковка)	3г	144	20073