

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный низко модульный силиконовый герметик нейтрального отверждения. Отверждается при комнатной температуре за счет атмосферной влаги, образуя эластичный шов. Идеально подходит для приклеивания и герметизации различных строительных материалов при ремонтных и отделочных работах. Не содержит агрессивных растворителей, безопасен для амальгамы зеркал.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Приклеивание различных зеркал, зеркальной мозаики, металлических изделий;
- Приклеивание и герметизация различных строительных материалов;

Ограничения

Не использовать в качестве вторичного герметика в стеклопакетах, не использовать в конструкционном склеивании стекол.

Применение с несовместимыми веществами, такими как лакокрасочные материалы (краски, лаки и глазури) или органические пластификаторы, содержащие каучуки (EPDM, бутил и неопрен), может привести к обесцвечиванию или другим повреждениям, таким как потеря адгезии герметика. Материалы, находящиеся в непосредственном контакте с нанесенным герметиком, такие как чистящие средства, и материалы, находящиеся в непрямом контакте, могут нарушить работу герметика или изменить его внешний вид. В случае возникновения сомнений пользователю рекомендуется провести соответствующие предварительные испытания. Клей - герметик не подходит для использования на натуральных камнях, таких как мрамор, гранит, кварцит, так как может вызвать образование пятен. Не подходит для герметизации аквариумов или длительного использования под водой.



СВОЙСТВА

- Не вызывает коррозии металлов;
- Подходит для щелочных субстратов, таких как бетон, волокнистый цемент;
- Эластичный – не растрескивается после высыхания;
- Устойчив к атмосферным воздействиям;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Плотность	1,0 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	15 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Прочность на растяжение	0,72 Н/мм ²
Относительное удлинение при разрыве	280%
Модуль упругости при 100% удлинении	0,38 Н/мм ²
Твердость по Шору, А	25
Прочность на разрыв	4,5 Н/мм ²
Температура применения	От +5°С до +40°С
Температура эксплуатации	От -40°С до +150°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45°;
- Нанести клей-герметик на обратную сторону зеркала вертикальными полосами или очками, отступив 2 см от края;
- Приложить зеркало к поверхности и сильно прижать;
- Для тяжелых зеркал рекомендуется использовать временные фиксаторы до полного отверждения состава (не менее 48 часов);

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°С до +25°С. Не замораживать.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты соответствует следующим техническим требованиям:

ISO 11600 F+G, класс 25 LM - DIN 18545-2 E - EN 15651-1, класс F-EXT-INT 25 ЛМ - EN 15651-2, класс G-CC 25.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;

Указания по технике безопасности: во время вулканизации выделяется этанол. Не следует вдыхать эти пары в течение длительного времени или в высокой концентрации. Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места. При попадании в глаза или на слизистые оболочки, пораженный участок необходимо тщательно промыть водой, так как в противном случае может возникнуть раздражение. Храните в недоступном для детей месте.

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объем	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Бесцветный	20057